Tipo filo	Sidercor M
Classificazioni	AWS A5.18: E70C-GM-H4
Caratteristiche meccaniche deposito * Dopo trattamento di distensione	Carico di rottura : 510÷600 N/mm² Carico di snervamento :> 420 N/mm² Allungamento (l=5d) :> 25% Resilienza KV – 20 °C :> 54J
Analisi chimica deposito %	C : $0.03 \div 0.07$ Mn : $1.20 \div 1.60$ Si : $0.75 \div 1.05$ S : ≤ 0.025 P : ≤ 0.025
Caratteristiche ed applicazioni	Filo ad anima metallica che salda benissimo in tutte le posizioni con miscela Ar/CO ₂ . Permette ottime passate alla radice, cordoni lisci e ben legati tra loro. Queste caratteristiche permettono di fare giunti ad angolo in pos. 2F di sezione simmetrica e di ottima qualità. L'arco non è turbolento e sviluppa pochi fumi. La scoria è minima ed è paragonabile a quella dei fili pieni: è quindi molto adatto per passate multiple con impianti automatici o robotizzati. Dà anche buoni risultati in saldatura manuale, con saldabilità e produttività molto superiore ai fili pieni. L'utilizzo della polvere metallica come riempimento da molti vantaggi rispetto al filo pieno praticamente per tutte le lamiere di spessore >5 mm. L'elevato rendimento (95% circa) si accompagna all'elevato deposito, spesso superiore di 50% a quello dei fili pieni, data la superiore saldabilità che pemette di usare correnti più elevate. La produttività aumenta di un ulteriore 10-15% saldando in DC (-). Il SIDERCOR M è ideale per lavori di carpenteria in acciaio dolce con 620 N/mm² di resistenza massima. Non essendo necessario asportare la scoria, questo filo è un'interessante alternativa ai fili ad anima di flusso per temperature fino a – 20 °C.
Posizioni di saldatura Tipo di gas Polarità	Piano-frontale-verticale discendente Ar/CO ₂ DC (–) per per una maggiore produzione DC (+) possibile
Diametro del filo Dati di deposito, con gas 80/20	1,2 mm - Stick-out 20 mm Uarc Dep. A V Kg/h 150 21 2,1 250 29 4,7 350 35 9,0